

MBK typebetegnelse	Alkydgrundmaling, rusthindrende.												
Beskrivelse	Hurtigtørrende rusthindrende alkydgrundmaling, på basis af innovative syntetiske bindemiddelsforbindelser.												
Anvendelse	Til udendørs korrosionsbeskyttelse på velafrenset jern. Er ligeledes velegnet som hæfteprimer på aluminium og diverse kunststoffer m.m.												
Egenskaber	Velegnet til korrosionsbeskyttelse i klasse C3. jf. DS/EN ISO12944-2												
Farver og glans	Hvid. Mat.												
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Alkyd.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vol %: 50.</td></tr><tr><td>Anbefalet tør lagtykkelse</td><td>40 µm</td></tr><tr><td>Klæbefri</td><td>Ca. 1,5 timer.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 3 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Brandfarlig.</td></tr></table>	Bindemiddel	Alkyd.	Tørstofindhold	Vol %: 50.	Anbefalet tør lagtykkelse	40 µm	Klæbefri	Ca. 1,5 timer.	Overmalbar	Efter 3 timer.	Brandfarlighed	Brandfarlig.
Bindemiddel	Alkyd.												
Tørstofindhold	Vol %: 50.												
Anbefalet tør lagtykkelse	40 µm												
Klæbefri	Ca. 1,5 timer.												
Overmalbar	Efter 3 timer.												
Brandfarlighed	Brandfarlig.												
Forbrug	Ca. 12,5 m ² /litr.												
Krav til bunden	<p><u>Stål</u> Omhyggelig fjernelse af smuds, fedt og olie. Rensning ved stålborstning til St 3 eller sandblæsning til Sa 2½ jf. DS/EN/ISO 8501-1</p> <p><u>Forzinket stål, aluminium</u> Rensning for fedt/olie ved bearbejdning med slibesvamp i opløsning af Sigma Grundrengøring, efterfulgt af skylning med rent vand.</p> <p><u>Kunststof</u> Rengøring i opløsning af Sigma Grundrengøring, efterskylning med rent vand. Matslibning. (I tvivlstilfælde anbefales prøveafsætning).</p>												
Systemer	<p><u>Forzinket stål, aluminium, kunststof</u> Grundning med Sigma Multiprimer. Færdigbehandling 1-2 gange med Sigma S2U Satin eller S2U Gloss.</p> <p><u>Stål (korrosionsbeskyttelse i klasse C3. jf. DS/EN ISO12944-2)</u> Behandling 2 gange med Sigma Multiprimer. Behandling 2 gange med Sigma S2U Satin, eller S2U Gloss. Tør lagtykkelse: min. 150 µm.</p>												
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Underlag- og omgivelsestemperatur over 5°C og max. 85% RF</p> <p><u>Fortynding</u> Mineralsk terpentin.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel eller sprøjte. På håndafrenset jern anbefales pensel til første lag.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Mineralsk terpentin.</p>												
Sikkerhedsregler	For malearbejde 2-1.												

Holdbarhed

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

1 og 2,5 ltr. metalemballage.