

MBK typebetegnelse	Vævklæber.								
Beskrivelse	Rulleklæber på basis af PVA og modificeret stivelse.								
Anvendelse	Til opsætning af glasvæv og filt i tørre rum.								
Farve og glans	Crenehvid.								
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>PVA og modificeret stivelse.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Ca. 20%.</td></tr><tr><td>Åbentid</td><td>Ca. 20 min., afhængig af temperatur, lagtykkelse etc.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	PVA og modificeret stivelse.	Tørstofindhold	Ca. 20%.	Åbentid	Ca. 20 min., afhængig af temperatur, lagtykkelse etc.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	PVA og modificeret stivelse.								
Tørstofindhold	Ca. 20%.								
Åbentid	Ca. 20 min., afhængig af temperatur, lagtykkelse etc.								
Brandfarlighed	Ingen.								
Forbrug	3-5 m ² /litr., afhængig af underlag.								
Krav til bunden	Bunden skal være let sugende. Stærk sugende eller let smittende underlag grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Den opsatte beklædning skal være tør, før viderebehandling foretages.								
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. + 15°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes.</p> <p><u>Påføring</u> Langluvet malerulle eller pensel.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>								
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.								
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.								
Emballage	15 ltr. rullespand.								