

Teknisk Datablad

Renova Isotop 10



MATERIALEBESKRIVELSE

Beskrivelse	Spærrende vandig loft- og vægmaling på basis af 100% akryl.
MBK typebetegnelse	Akrylplastvægmaling, spærrende.
Anvendelse	Til overfladebehandling af indvendige vægge og lofter i tørre rum, hvor der er risiko for gennemslag af nikotin, sod og vandskjolder m.m. Er også velegnet på træværk indvendig. Spærrende egenskaber opnås bedst ved 2 gange færdigbehandling med minimum 6 timers mellemrum. Ved kraftige gennemslag grundes først med Renova Isotop Primer. Afslut herefter med 2 gange Renova Isotop 10 som færdigbehandling. Ved høj luftfugtighed anbefales et døgn mellem behandlingerne.
Anvendelsesområde	Inde.
Egenskaber	God dækkeevne, ikke gulnende, fremtræder med særdeles robust og vaskbar overflade.
Farve og glans	Hvid, Modehvid, samt lyse kulører. Halvmat. Glans 10.

Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Akryl
Pigment	Titandioxyd + specialpigmenter
Tørstofindhold	Vægt %: 58,02. Vol %: 40,27
Vaskbarhed	Vaskeklasse 1 EN 13300
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 6 timer (afhængig af gennemslaget karakter)
Brandfarlighed	Ingen

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Renova Isotop 10



FORHOLD VED BRUG

Forbrug	6-8 m ² /ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.
Krav til bunden	Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ny bund og let smittende overflade grundes med Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring.
Temperatur	Underlag og omgivelsestemperatur: Min. +10°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.
Fortynding	Max. 2% med vand.
Påføring	Pensel, rulle eller airless-sprøjte.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

BRUGSANVISNING

Systemer	<u>Ved risiko for lettere gennemslag:</u> 1 x Renova Isotop Primer. 1 x Renova Isotop 10 Eller: 2 x Renova Isotop 10 <u>Ved risiko for kraftigere gennemslag og på træværk:</u> 1 x Renova Isotop Primer 2 x Renova Isotop 10
-----------------	--

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	5 og 10 ltr. plastemballage.
Holdbarhed	12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.