

MBK typebetegnelse	Olieemulsionsmaling.												
Beskrivelse	Facademaling på basis af vinyl/olieemulsion.												
Anvendelse	Udendørs facader bestående af fx. puds, beton og gasbeton.												
Egenskaber	Diffusionsåben, lille overfladespænding.												
Farver og glans	Hvid og indgår samtidig i et begrænset tonesystem, hvor der udelukkende anvendes uorganisk pigmenterede tonepastaer for opnåelse af størst mulig lysægthed. Helmat.												
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Vinyl/olieemulsion.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + fyldstoffer.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 52, Vol %: 34.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 24 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Vinyl/olieemulsion.	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.	Tørstofindhold	Vægt %: 52, Vol %: 34.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overmalbar	Efter 24 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Vinyl/olieemulsion.												
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.												
Tørstofindhold	Vægt %: 52, Vol %: 34.												
Tørretid	Ca. 1 time.												
Overmalbar	Efter 24 timer.												
Brandfarlighed	Ingen.												
Fysiske data	Vanddampdiffusionsmodstand på underlag grundet med Sigma Murmaling, 10% fortyndet, og en total tør lagtykkelse på 57 µm. Z _{H2O} : 1 GPa.s.m ² /kg.												
Forbrug	8-10 m ² /litr., afhængig af bundens karakter.												
Krav til bunden	Ren, tør, fast og bæredygtig.												
Systemer	<u>Let sugende bund</u> Grundes med Sigma Murmaling, fortyndet med ca. 10% vand. <u>Ikke tidligere behandlet bund</u> Grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Færdigbehandling 2 gange med Sigma Murmaling, ufortyndet.												
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand. <u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand tilsat sæbe.												
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.												
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.												
Emballage	2,5 , 5 og 10 ltr. plastemballage. NB! Sigma Murmaling er ikke egnet til overfladebehandling af frisk puds, beton, letbeton, eternit, tegl- og kalksandsten m.m.												