

Teknisk Datablad

Sigmalife Primer



Materialebeskrivelse

MBK typebetegnelse	Grundingsolie, alkyd.
Beskrivelse	Grundingsolie mod råd og svamp på basis af alkyd.
Anvendelsesområder	Udendørs på ubehandlet træværk. Ikke til krydsfiner og hårdt træ. Anvend i stedet Sigma Coatings' træolier.
Egenskaber	Tyndtflydende med god indtrængningsevne. Forøger træets dimensionsstabilitet og nedsætter tendens til revnedannelse. Giver god vedhæftning for efterfølgende behandling.

Basisoplysninger

Farver	Farveløs.
Bindemiddel	Alkyd.
Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin.
Tørstofindhold	Vol %: ca. 6.
Emballage	0,75, 2,5 og 5 ltr. metalemballage.

Brugsoplysninger

Forbrug	Ca. 4-6m ² /ltr. Rækkevne skal overholdes for at sikre fuld effekt af produktet.
Krav til bunden	Løst materiale, skadet eller dårligt træ samt nedbrudte træfibre fjernes, belægninger behandles med Træ- og Facaderens, og overfladen rengøres med Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Træfugtighed max 15% (+/- 3%).
Temperatur og luftfugtighed	Min. 6°C og max. 25°C samt relativ luftfugtighed på max. 80% ved påføring og hærdning. Undgå at arbejde i direkte sollys.
Omrøring	Omrøres før brug.
Fortynding	Må ikke fortyndes.
Værktøj	Pensel eller dypning.
Systemer	Sigmalife Primer påføres én gang i afpasset mængde efter bundens sugsevne uden at danne blank film. Færdigbehandling foretages med Sigma Coatings' træbeskyttelse på basis af alkyd.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Tørretider Ved 23°C og relativ luftfugtighed på 50%. Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

Berøringstør ca. 6 timer.
Overmalbar ca. 24 timer.
Efterbehandling indenfor 2 uger.

Rengøring værktøj Mineralsk terpentin.

Yderligere oplysninger

Holdbarhed 24 måneder ved frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

Sikkerhed MAL-kode: 3-1.

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og sikkerhedsdatablad inden anvendelse.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.