

<b>MBK typebetegnelse</b>	Plastvægmaling.														
<b>Beskrivelse</b>	Plastmaling på basis af vinylacetatcopolymer.														
<b>Anvendelse</b>	Bred anvendelig. Fortrinsvis til vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader m.m., samt til tidligere malede og rengjorte overflader.														
<b>Egenskaber</b>	Robust, rengøringsvenlig, diffusionsåben og alkalibestandig.														
<b>Farver og glans</b>	Hvid og modehvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvmat.														
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Vinylacetatcopolymer.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + fyldstoffer.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 60, Vol %: 44.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4 timer.</td></tr><tr><td>Vaskbarhed</td><td>Efter EN 13300: 5µm/klasse 1.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer.	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.	Tørstofindhold	Vægt %: 60, Vol %: 44.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overmalbar	Efter 4 timer.	Vaskbarhed	Efter EN 13300: 5µm/klasse 1.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer.														
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.														
Tørstofindhold	Vægt %: 60, Vol %: 44.														
Tørretid	Ca. 1 time.														
Overmalbar	Efter 4 timer.														
Vaskbarhed	Efter EN 13300: 5µm/klasse 1.														
Brandfarlighed	Ingen.														
<b>Forbrug</b>	8-10 m <sup>2</sup> /ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.														
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrengøring.														
<b>Brugsanvisning</b>	<p><u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>														
<b>Sikkerhedsregler</b>	For malearbejde 00-1.														
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.														
<b>Emballage</b>	1, 2,5, 5 og 10 ltr. plastemballage.														