

## Sigma Siloxan Fix



### MATERIALEBESKRIVELSE

<b>Type</b>	Vandfortyndbart grundingsmiddel på basis silikone-harpiks-emulsion.	
<b>Anvendelse</b>	Til grundning af sugende mineralske underlag, samt let smittende bæredygtige gamle malinglag.	
<b>Anvendelsesområde</b>	Udvendigt.	
<b>Egenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Særdeles god indtrængningsevne.</li> <li>- Høj vanddampgennemtrængelighed.</li> <li>- Akalieresistent.</li> <li>- God spærreevne mod saltudblomstringer.</li> <li>- Ingen karbonatiseringsbremsende effekt.</li> </ul>	
<b>Farve og glans.</b>	Farveløs.	
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	Bindemiddel: Tørstofindhold: Overmalbar: Flammepunkt:	Silikone-harpiks-emulsion. Vol %: 12 Vægt%: 12. Ca. 8 timer. Ikke relevant.

### FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Afhængig af underlaget. Ca 8-12 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være ren fast og bæredygtig.  Nypudsede overflader skal dermed stå ubehandlet i mindst 14 dage under gunstige vejrforhold ( 20°C og 65% RF), inden malerbehandlingen kan påbegyndes.
<b>Temperaturforhold</b>	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 6°C og max. 35°C. Max. 85% RF.
<b>Påføring</b>	Pensel eller rulle.
<b>Fortynding</b>	Skal altid fortyndes 1:1 med vand.
<b>Rengøring</b>	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

## Sigma Siloxan Fix

### BRUGSANVISNING

**Systemer**Grunding

Sugende underlag grundes med Sigma Siloxan Fix fortyndet med vand 1:1.

Eksempel på mellembehandling

1 x Sigma Siloxan Fill eller Sigma Siloxan Topcoat (evt. tyndet 5% med vand).

Eksempel på færdigbehandling

2 x Sigma Siloxan Topcoat.

### YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Emballage**

10 ltr. dunk.

**Holdbarhed**

Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

**Sikkerhed**

MAL kode: 00-3.

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.