

Teknisk Datablad

Torno Satin



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Acrylplastemaille.
Beskrivelse	Acrylplastemaille på basis af 100% acryldispersion.
Anvendelse	Til ind- og udvendig grundet træværk og metal, samt til vægge i køkkener, vådrum m.m. Er ligeledes velegnet som radiator- og gulvmaling.
Anvendelsesområde	Inde og ude.
Egenskaber	Særdeles vejrbestandig, slidstærk, hård, klæbefri, elastisk, robust, ikke gulnende og alkalibestandig. Hæfter direkte på rengjort zink.
Farve og glans	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvmat.
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	
	Bindemiddel 100% acryldispersion
	Pigment -
	Tørstofindhold Vægt %: 55, Vol %: 41
	Tørretid Ca. 2-3 time
	Overmalbar Efter 4-5 timer
	Vaskbarhed -
	Brandfarlighed Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Ca. 10 m ² /litr.
Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende.
Systemer	<u>Ubehandlet træ, indvendigt</u> Grundes med Sigma Renova Træprimer. <u>Ubehandlet og salttrykimprægneret træ, udvendigt</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie. Mellembehandles med Sigmatorno Primer. Færdigbehandles 2 gange med Sigmatorno Satin. <u>Jern</u> Rustbeskyttes med f.eks. Sigmarine Primer ZP, AC Antiox tykfilmacryl, rusthindrende, afhængig af jernets renhedsgrad. Som mellemmaling anbefales Torno Primer.

BRUGSANVISNING

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Temperaturforhold	Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte.
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	1, 2,5 og 5 ltr. plastemballage. Basefarver: 1 ltr. plastemballage. Base Z og Base L også i 2,5 ltr. plastemballage.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.