

Teknisk Datablad

Sigmawall 10



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Vægmaling på basis af plastakryl.
Anvendelse	Til vægge af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. samt til tidligere malede og rengjorte overflader herunder på grundet eller tidligere glasvæv/filt overflader.
Anvendelsesområde	Inde.
Egenskaber	Meget velegnet til kontorer og opholdsrum.
Farve og glans	Hvid – Semi-Matt glans ca. 10.

Basisoplysninger ved 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Plastakryl
Tørstofindhold	Ca. 37 W /W%
Vægtfylde	1,30 g/ml
Diffusionsåbenhed	sd 0,48 – Klasse V2
Overmalbar	Ca. 2 timer
Flammepunkt	Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlaget, ca. 8-10 m ² /litr.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Fugtindhold max 4%. I gipsplader max 1%
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 6°C og max. 30°C. Max. 85% RF.
Påføring	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Fortynding	Max. 5% med vand.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Sigmawall 10



BRUGSANVISNING

Systemer Færdigbehandling 2 gange med Sigmawall 10. 1. gang fortyndet max 5% med vand. 2. gang påføres ufortyndet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage 10 ltr.

Holdbarhed 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed MAL kode: 00-1.
Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med un derlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.